

## ESTOL Schlämme L

### Masa za punjenje pora – bitumenska otopina

#### I. PODRUČJA PRIMJENE

ESTOL Schlämme L pogodan je za brtvljenje poroznih ili istrošenih asfaltnih i betonskih površina. Zastori se proizvodom ESTOL Schlämme L mogu vezati odnosno vizualno obrađivati.

#### II. SVOJSTVA

ESTOL Schlämme L suši se nakon kratkog vremena i ima visoku otpornost na abraziju.

#### III. PODACI O PROIZVODU:

Konzistencija: tekućina

Vezivo: cestograđevni bitumen

Udio krutih čestica: oko 56 %

Temperatura obrade: temperatura okoline

Vrijeme sušenja: oko 60 min. na 20 °C

Vrijeme sušenja može značajno varirati ovisno o vremenskim prilikama, na primjer pri niskim temperaturama ili visokoj vlažnosti zraka.

#### NAPOMENE O OBRADI:

#### IV. VANJSKI UVJETI

Materijal ne obrađivati po kiši ili na vlažnoj podlozi.

Prije početka rada površinu je potrebno očistiti. Ako je vrijeme hladno, valja računati s duljim vremenom sušenja.

#### V. OBRADA

ESTOL Schlämme L mora se prije obrade homogeno promiješati prikladnom miješalicom.

Površina koja se obrađuje mora biti suha, čista i bez masnoće i ulja. Odvojene dijelove treba ukloniti s površine, a pukotine prije ugradnje dodatno profilirati.

Nanošenje se može izvesti ručno gumenim brisačem ili također strojno.

Načelno, materijal se navlači s izvedenim oštrim bridovima. Ni pod kojim uvjetima materijal se ne smije koristiti za profiliranje. Tijekom vremena obrade i sušenja ne smije kišiti.

Da bi se postigla vizualno ujednačena površina, u pojedinačnim slučajevima mogu biti potrebna dva sloja bitumenskog mulja. Drugi sloj se nanosi tek nakon što se prvi sloj potpuno osuši. I ovdje se oba sloja moraju navući s izvedenim oštrim bridovima; smiju se zapuniti samo pore.

Ako će se ESTOL Schlämme L obrađivati na temperaturama ispod 0 °C, mora se osigurati da na površini nemainja ili leda. Pažnja: ESTOL Schlämme L NE ugrađivati na novim asfaltnim zastorima (oni bi trebali biti stari najmanje pet godina).

#### VI. POTROŠNJA

Potrošnja materijala uvelike ovisi o prirodi podloge: otprilike 1,0 do 1,5 kg / m<sup>2</sup> (najviše 2,0 kg/m<sup>2</sup>)

#### VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA

Uređaji za obradu mogu se čistiti bio dizelom, repičinim uljem ili pak benzinom, dizelom ili lož uljem.

Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od onečišćenja bitumenom.

#### VIII. AMBALAŽA

Spremnik od 30 kg

#### IX. SKLADIŠTENJE

U zatvorenom originalnom spremniku može se skladištiti dva- naest mjeseci.

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, ne na otvorenom prostoru.

#### X. NAPOMENA

Ovi se podaci temelje na iskustvu i služe kao neobvezujući savjet. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem tehničkom odjelu.

Moraju se poštivati primjenjivi standardi, propisi i zakoni (npr. u pogledu zaštite na radu ili načina izvedbe)