

ESTOL Reparturni mort E Granulacija 0/2 i 0/5 KMG-DSK

Asfaltna mješavina, dvokomponentna

I. PODRUČJA PRIMJENE

ESTOL Reparturni mort E pogodan je za izravnavanje neravnina, zapunjavanje kolotraga, za brtvljenje šahtova, priključaka i slično.

II. SVOJSTVA

ESTOL Reparturni mort E je masa za izravnavanje bez otapala, koja se sastoji od polimerima modificirane bitumenske emulzije i sitnog drobljenog pijeska odnosno mješavine drobljenog pijeska/kamene sitneži s aditivima.

Jednostavna obrada, kratko vrijeme stvrdnjavanja i malo šupljina!

III. PODACI O PROIZVODU:

Konzistencija: nalik na mort nakon miješanja
Temperatura obrade: temperatura okoline; min. 8 °C
Otvoreno vrijeme obrade: najviše 15 min.

NAPOMENE O OBRADI:

IV. VANJSKI UVJETI

Očistiti podlogu. Odvojene i zamašćene dijelove potrebno je ukloniti odgovarajućim uređajima. Obično prethodni premaz nije potreban. Obrađivati samo na vanjskim temperaturama i temperaturama tla većim od +8°C; do potpunog sušenja ne smije biti mraza.

V. OBRADA

U emulziju uz miješanje brzo dodavati mješavinu kamene sitneži i homogeno promiješati u roku od jedne do dvije minute. Obje su komponente međusobno usklađene – ne smiju se vaditi djelomične količine! Tako napravljen materijal obrađuje se na sličan način kao hladna ili vruća mješavina. Vrijeme obrade

iznosi 10 do 15 minuta. Za obradu većih površina dobro je koristiti gumeni klizač, a u slučaju manjih popravaka zidarsku gladilicu. Obrada mora biti završena prije nego što započne lom. Popravljen površina može se posuti pijeskom ili cementom i po potrebi zbiti. Nakon 30-60 minuta dionica se može otvoriti za promet.

Visine ugradnje:

granulacija 0-2 mm: 0 – 15 mm

granulacija 0-5 mm: 5 – 30 mm

VI. POTROŠNJA

Približno 2,0 kg po litri šupljine.

(Za površinu od 1 m² dostatno je oko 20 kg po centimetru debljine sloja).

VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA

Uređaji za obradu mogu se čistiti benzinom, dizelom ili lož uljem. Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od onečišćenja bitumenom.

VIII. AMBALAŽA

Plastične kante od 4,5 kg, 10 kg i 25 kg

IX. SKLADIŠTENJE

U zatvorenom originalnom spremniku može se skladištiti šest mjeseci.

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi iznad točke smrzavanja, ne na otvorenom prostoru.

X. NAPOMENA

Ovi se podaci temelje na iskustvu i služe kao neobvezujući savjet. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem tehničkom odjelu.

Moraju se poštivati primjenjivi standardi, propisi i zakoni (npr. u pogledu zaštite na radu ili načina izvedbe).