STM CROATIA d.o.o.

Novigradska 67, 48326 Virje
stm-croatia.hr
info@stm-croatia.hr
+385 99 166 1700

OIB: 09182421407
BANKA: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D. D.
IBAN: HR6824840081135319911
SWIFT: RZBHHR2X

Masa za zalijevanje spojnica
E – N2

Polimerni bitumenski materijal za zalijevanje

I. PODRUČJA PRIMJENE
ESTOL Masa za zalijevanje spojnica E koristi se za zalijevanje spojnica na betonu i asfaltu.

II. SVOJSTVA
ESTOL Masa za zalijevanje spojnica E je vruća masa za zalijevanje kvalitete N2 u skladu s Tehničkim uvjetima isporuke za reške u cestogradnji [TL Fug-StB 15].

III. PODACI O PROIZVODU:
Konzistencija: kruta, nakon rastapanja tekuća
Gustoća: oko 1,1 kg / cm3
Temperatura obrade: 150 °C do 180 °C

NAPOMENE O OBRADI:

IV. VANJSKI UVJETI
- Temperatura tla najmanje 5 °C.
- Podloga mora biti suha.
- Površine spojnice moraju biti čiste.

V. OBRADA
Moraju se poštivati specifikacije propisa ZTV Fug-StB 15.
ESTOL Masu za zalijevanje spojnica E polako rastopiti u indirektno grijanoj, termostatski upravljanoj miješalici do temperature obrade. Pri tom miješalicu treba uključiti što je prije moguće.
Očistiti spoj koji se zalijeva, npr. ispuhivanjem komprimiranim zrakom.
Bočne strane obraditi temeljnim premazom ESTOL Primer.
Nakon što se temeljni premaz osuši, spojnicu zaliti ESTOL Masom za zalijevanje spojnica E u ravnini s tlom.
Dubina spojnice koja se obrađuje mora biti najmanje 1,5 puta veća od širine.
ESTOL Masu za zalijevanje spojnica E otapati najviše dva puta kako bi se spriječila promjena svojstava proizvoda.

VI. POTROŠNJA
Približno 1,1 kg po litri šupljine.

VII. ČIŠĆENJE RADNIH UREĐAJA
Uređaji za obradu mogu se čistiti benzinom, dizelom ili lož uljem. Za čišćenje ruku upotrebljavati pastu za pranje ruku od onečišćenja bitumenom.

VIII. AMBALAŽA
Kartonski blokovi od 10 kg i 20 kg

IX. SKLADIŠTENJE
Može se skladištiti godinu dana. Čuvati na hladnom i suhom mjestu, ne na otvorenom prostoru.

X. NAPOMENA
Ovi se podaci temelje na iskustvu i služe kao neobvezujući savjet. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite našem tehničkom odjelu.

Moraju se poštivati primjenjivi standardi, propisi i zakoni (npr. u pogledu zaštite na radu ili načina izvedbe).

Zaposlenici moraju biti educirani za rad s vrućim proizvodima.